

SILIN® AZ-FIXATIV OH

ANWENDUNGSBEREICH

Silin® AZ-Fixativ OH ist vielseitig verwendbar. Es dient zur Verminderung der Saugfähigkeit mineralischer Untergründe, zur Festigung sandener Putzoberflächen, zum Fixieren und zur Viskositätseinstellung von Silin® AZ-Farben OH und Silin® AZ-Farben Historisch OH.

MATERIALBASIS

Wasserlösliches Spezial-Alkalisilikat, frei von Kunstharzzusätzen.

UNTERGRUND

Geeignet ist jeder tragfähige, saubere, fester, saugfähiger, ausblühungsfreier und trockener mineralische Untergrund. Mürbe sowie nicht ausreichend haftende Altputze (Hohlstellen) sind abzuschlagen und durch Neuputz zu ersetzen. Putzausbesserungen müssen mit artgleichem Mörtel vorgenommen werden, gut haften und ausreichende Festigkeit besitzen. Die Oberflächenstruktur der Ausbesserungsstellen muss der übrigen Putzfläche entsprechen und ansatzfrei sein; Gerüstlagen dürfen sich nicht abzeichnen.

Gipsaltige Untergründe sind mit Silin® Silikatgrund vorzubehandeln! Holz, Kunststoffe, Gips usw. sowie Öl- und Lackfarbanstriche sind ungeeignet.

Der Untergrund ist im Sinne der VOB zu prüfen.

VORBEHANDLUNG

Lose und nicht haftende Teile entfernen. Alte Dispersionsanstriche durch Abstoßen oder mit Fassadenabbeizer gründlich entfernen und mit Dampfstrahlgerät nachwaschen. Besonders bei Beton, Faserzementplatten oder Kalk- und Zementputzen, die noch nicht abgebunden sind oder ungleichmäßig saugen sowie bei Sinterschichten ist eine Fluatierung mit Silin® Ätzflüssigkeit erforderlich. Flächen mit Pilz- bzw. Algenbefall mit Silin® Antimooos behandeln.

Andere Anstriche sowie Glas- und Metallteile, Klinker, Fliesen etc. vor dem Anstrich abdecken, etwaige Silin® AZ-Fixativ OH-Spritzer können nur in nassem Zustand entfernt werden.

AUFTRAGEN/WERKZEUG

Die Arbeitsgeräte während der Pausen in sauberes Wasser legen und vor Wiedergebrauch gründlich austreichen/ausrollen. Nach Beendigung der Arbeit sofort gründlich mit sauberem Wasser reinigen. Eintrocknetes Silin® AZ-Fixativ OH ist wasserunlöslich!

VERARBEITUNGSHINWEISE

Silin® AZ-Fixativ OH wird je nach Saugfähigkeit des Untergrunds mit Wasser verdünnt. Stark saugende Untergründe werden mit Silin® AZ-Fixativ OH, ca. 1:1 mit Wasser verdünnt, grundiert. Überschüssiges Material ist abzunehmen. Nach mind. 12 Stunden Trocknungszeit kann die Weiterbearbeitung mit Silin® Farben erfolgen.

Der Erfolg der Grundierung ist vor dem Aufbringen der nachfolgenden Beschichtungen durch eine Benetzungsprobe mit Wasser zu kontrollieren. Falls die Saugfähigkeit nach einmaliger Grundierung immer noch zu hoch ist, muss ein zweites Mal grundiert werden.

Nicht unter + 5° C und über 80 % rel. Luftfeuchtigkeit verarbeiten. Nicht in der prallen Sonne arbeiten, evtl. die Fassade abhängen.

VERBRAUCH

Der Verbrauch richtet sich nach der Saugfähigkeit und Struktur des Untergrundes. Normal saugender und glatter Untergrund erfordert bei einmaliger Grundierung ca. 0,1 kg/m² Silin® AZ-Fixativ OH.

Die tatsächlichen Verbrauchsmengen sind durch einen Probeauftrag zu ermitteln.

GEFAHRENHINWEISE

Die im Umgang mit Chemikalien nötigen Vorsichtsmaßnahmen sind einzuhalten.

GEBINDE

Kunststoffkanister zu 10 kg

LAGERUNG

Ungeöffnete Gebinde sind mindestens 12 Monate lagerfähig. Angebrochene Gebinde gut verschließen. Inhalt vor Verarbeitung gut aufrühren. Kühl aber frostfrei lagern.

TRANSPORT

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschrift.

ENTSORGUNG

Nur vollständig entleerte Gebinde zur Entsorgung geben. Eintrocknetes Fixativ kann als Bauschutt entsorgt werden. Die Hinweise bezüglich Entsorgung und Vorsichtsmaßnahmen im Sicherheitsdatenblatt sind zu beachten.

ABFALLSCHLÜSSELNUMMER

EG-Abfallverzeichnis: 08 01 12

FORMSATZ

Nähere Informationen zur Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung und Ökologie können dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt entnommen werden. Vorstehende Angaben wurden aus unserem Herstellerbereich nach dem neuesten Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik zusammengestellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Verpflichtungen und befreien den Kunden nicht davor, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes keine Haftung für den Hersteller abgeleitet werden. Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen (www.silinmineralfarben.de). Mit Herausgabe dieses Technischen Merkblattes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit.

TECHNISCHE DATEN

Aussehen	flüssig
Farbe	farblos, glasklar
Dichte bei 20° C	ca. 1,2 kg/lt.
pH-Wert bei 20° C	ca. 10 - 11

GERNE BERATEN SIE UNSERE VERKAUFSLEITER PERSÖNLICH

SILIN® Mineralfarben GmbH
Bahnhofstraße 3a, 82166 Gräfelfing, Deutschland
office@silinmineralfarben.de
+49 89 9042 10670